

Centrul de producție / Fabrică

Str. Metalurgiei, nr. 1, Vaslui – România
Telefon: +40 235 311 079; fax: +40 235 311 077
productievs@bicoindustries.ro; www.bicoindustries.ro



FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS
PLASĂ DIN FIBRE DE STICLĂ HITROM – 110 (10x10) g/mp

1. DESCRIERE

Plasă din fibre de sticlă, rezistență la mediul alcalin, ancolată cu SBR.

2. DESTINAȚIE ȘI DOMENIU DE UTILIZARE

- armarea tencuielilor interioare și exterioare;
- pentru placări cu strat de adeziv gosier.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

| Caracteristici | Standardul de încercări | Valori admise |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Aspect plasă din fibră de sticlă | SR EN ISO 7823-1:2003 | fără defecte fizice vizibile |
| 2. Dimensiuni (mm) - lățime sul - lungime sul | SR EN ISO 7823-1:2003 | 1000±1% 5000±0,5% |
| 3. Masa pe unitatea de suprafață (g/m ²) | SR 137-95 | 110±5% |
| 4. Rezistența la rupere în condiții normale de păstrare (N/5 cm) - urzeala/bătătura | SR EN 13496:2014 | 1050/1075 ±1% |
| 5. Alungirea la rupere în condiții normale de păstrare (%) min.- urzeala/bătătura | SR EN 13496:2014 | 5/5 |
| 6. Rezistența la rupere după menținerea 24 h în soluție alcalină la T= +60°C (N/5 cm) - urzeala/batatura | SR EN 13496:2014 | 980/958 |
| 7. Clasa de reacție la foc | | F (fără performanță determinată) |

4. CERTIFICĂRI

Producătorul are un sistem de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, conform ISO 9001, ISO 14001 și SR OHSAS 18001 – certificate AEROQ.

5. CLASIFICAREA CONFORM NORMELOR CHIMICE. RISCURI POSIBILE, PRESCRIȚII DE PREVENIRE

Nu necesită marcarea, nu este un produs periculos.

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului acest produs nu necesită fișă tehnică de securitate.

6. CONDIȚII SPECIFICE, DEPOZITARE, TRANSPORT

- Condiții specifice: păstrare în locuri curate, uscate, la temperaturi pozitive, între 5° C și 30 ° C, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.
- Depozitarea se face în suluri poziționate în plan vertical, în încăperi adecvate și acoperite.
- Transportul se face în suluri poziționate în plan vertical, cu mijloace de transport adecvate și acoperite.